



- Покрытие соответствует 1-му классу стойкости к влажному истиранию
- 1-й класс по кроющей способности
- Отлично подходит для ванных комнат и кухонь
- Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое
- Подходит для обоев под окраску
- Экологически безопасна
- Рекомендована для окраски помещений лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях
- Без запаха

О продукте

Профессиональная акриловая краска Brite Professional Full Control интерьерная влагостойкая предназначена для ответственных работ по отделке стен и потолков (по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям) в помещениях зданий категорий А, Б, В с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих влажной уборки. Образует бархатистое покрытие. Допускается легкая влажная уборка с применением растворов синтетических моющих средств. Особенно удобна при нанесении на вертикальные поверхности, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив.

Назначение	Предназначена для ответственных работ по отделке стен и потолков (по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям) в помещениях зданий категорий А, Б, В с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих влажной уборки. Образует бархатистое покрытие.
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Объекты окраски	Стены, потолки.

Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А,С
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-76044141-2006

Характеристики

Блеск	
Матовый	2,4 ед.
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 14 м ² /л
Сушка	
До степени 3 (Часы)	1
Полный набор свойств (Дни)	28
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Комментарий	Высыхание при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа однослойное покрытие, 4 часа до нанесения второго слоя. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается. Время высыхания и расход отколерованной краски могут незначительно увеличиваться в зависимости от выбранного цвета.
Стойкость к мокрому истиранию	
Описание	Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток
Класс стойкости к мокрому истиранию	1

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	12
Транспортировка и хранение	Транспортировка и хранение в герметично закрытой таре при температуре от 0С до +40С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортирование и хранение при температуре до -30С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре краска сохраняет первоначальные свойства.

Фасовки

База А:

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	13,3 кг
Ведро	2,7 л	4 кг
Банка	0,9 л	1,3 кг

База С:

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	10,6 кг
Ведро	2,7 л	3,2 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Наносить в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунт-концентратом BRITE Professional. Перед применением краску тщательно перемешать.
Окраска	Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C. Как правило, одного нанесенного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности. При необходимости (в случае высокой контрастности подложки) нанести второй слой, но не ранее, чем через 4 часа. При окрашивании обоев помещение проветривать только после полного высыхания краски. Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Максимальная температура нанесения	40°C
Эксплуатация поверхности	Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4

SKU

УПН	Название
002249	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная влагостойкая белая глубокоматовая база А, банка 0,9 л
002250	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная влагостойкая белая глубокоматовая база А, ведро 2,7 л
002251	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная влагостойкая белая глубокоматовая база А, ведро 9 л
002253	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная влагостойкая глубокоматовая база С, ведро 2,7 л
002254	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная влагостойкая глубокоматовая база С, ведро 9 л