



- Безупречная сплошность покрытия
- 1-й класс кроющей способности
- Быстрый набор твердости и прочности
- Высокая укрывистость в мокром и сухом слое
- Сохранение цвета и фактуры покрытия
- Высокая твердость и прочность
- Экологическая безопасность. Матовая
- Антибликовая
- Отлично подходит для обоев под окраску
- Расход – до 12 м<sup>2</sup>/л в зависимости от контрастности подложки
- Рекомендована для применения в детских, лечебно-профилактических, культурно-зрелищных, спортивных и учебных заведениях.

## О продукте

Краска BRITE® CERAMIC для гостиных и спален сочетает в себе высококачественное матовое покрытие и отличные эксплуатационные свойства. Микросферы и суперпрочная акриловая дисперсия обеспечивают гарантию на полный жизненный цикл покрытия\*. Подходит для финишной отделки стен, требующих сухой и влажной уборки. Бархатисто-матовое покрытие скрадывает неровности и дефекты окрашиваемой поверхности, не отражает свет и не дает бликов при ярком и косом свете. Краска обладает высокой кроющей способностью, сокращая трудозатраты в ходе окрасочных работ. Материал удобен при нанесении: не течет с малярного инструмента, легко и ровно распределяется, имеет хороший розлив, образует однородное покрытие. Краска экологически безопасна и рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях.

Назначение	Предназначена для ремонтно-строительных работ по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным и зашпатлеванным поверхностям, в том числе ранее окрашенным водно-дисперсионными красками, ДВП, ДСП, обоям под покраску в сухих помещениях и помещениях с умеренной влажностью.
Тип продукта	Водно-дисперсионный

Разбавитель	Вода
Область применения	Интерьерная (для стен и потолков)
Объекты окраски	минеральные поверхности ,кирпич, бетон
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Влажная уборка	Да
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А,С
Особенности	Гарантия на полный жизненный цикл покрытия
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Срок эксплуатации поверхности	Не менее 10 лет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, керамические микросферы, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 20.30.11-021-49417770-2020

## Характеристики

<b>Блеск</b>	
Глубоко-матовый	2,4%
<b>Расход</b>	
По ровной невпитывающей поверхности	до 12 м <sup>2</sup> /л
<b>Сушка</b>	
До степени 3 (Часы)	1
Полный набор свойств (Дни)	28
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Полное высыхание (Часы)	24
Комментарий	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа. Выдержка перед нанесением второго слоя – не менее 4 часов. Время высыхания и расход отколерованной краски могут незначительно отличаться в зависимости от цвета. При повышенной влажности и температуре ниже +15°С время высыхания и время формирования покрытия увеличивается.
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	
Стойкость к мокрому истиранию	Влажная уборка
Описание	Через 2 дня допускается удаление небольших загрязнений с помощью неабразивной губки и воды. Покрытие готово к мытью с помощью моющих средств через 14 суток.

Класс стойкости к мокрому истиранию	1
Циклы	0
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	12
Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания/оттаивания до -30оС при транспортировании. В случае замерзания краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.

## Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	13,5 кг
Ведро	2,7 л	4,05 кг
Банка	0,9 л	1,35 кг

## Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Наносить при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения или укрепляющей грунтовкой BRITE® CERAMIC. Перед применением краску тщательно перемешать до однородного состояния.
Окраска	Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C. При окрашивании обоев помещение проветривать только после полного высыхания краски. Через 2 дня допускается удаление небольших загрязнений с помощью неабразивной губки и воды. Покрытие готово к мытью с помощью моющих средств через 14 суток. Окончательное формирование покрытия 28 дней.
Максимальная температура нанесения	40°C
Очистка инструмента	вода
Эксплуатация поверхности	Покрытие готово к мытью с помощью моющих средств через 14 суток. Окончательное формирование покрытия 28 дней.
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна!

Класс опасности	4
-----------------	---