



- Акриловая
- Без запаха
- Нанесение до -15 0С

О продукте

Акриловая краска BRITE PROFESSIONAL фасадная всесезонная предназначена для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных фасадов и цоколей зданий и сооружений при широком диапазоне температур: от -15оС до до +30оС. Покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Образует матовое прочное покрытие. Краска удобна и технологична в работе, особенно при нанесении на вертикальные поверхности: не образует потеков, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Краска обладает хорошей укрывистостью в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить расход материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность. Возможно нанесение внутри производственных, складских и др. помещений. Краска безопасна для окружающей среды.

	Предназначена для окраски кирпичных, бетонных, оштукатуренных фасадов и цоколей зданий и сооружений пр широком диапазоне температур: от -15оС до до +30оС. Покрытие обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур), в том числе в условиях северных широт. Образум матовое прочное покрытие.	
Тип продукта	Водно-дисперсионный	



Разбавитель	Вода
Область применения	Для наружных работ
Объекты окраски	Фасады, цоколи.
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А,С
Особенности	Нанесение до -150С
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, пигмент, наполнитель, специальные добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-76044141-2006



Характеристики

Блеск		
Матовый	4 ед.	
Расход		
По ровной невпитывающей поверхности	до 12 м2/л	
Сушка		
До нанесения след. слоя (Часы)	24	
Полное высыхание (Часы)	168	
До степени 3 (Часы)	1	
Комментарий	Время высыхания при температуре (-15±2)°С и нормальной влажности воздуха на сухой поверхности: до отлипа — 24 часа, до нанесения 2-ого слоя -24 часа, до полного высыхания - не менее 7 суток. При более высокой температуре время высыхания сокращается. Время высыхания и расход отколерованной краски могут незначительно отличаться в зависимости от цвета. При температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа однослойное покрытие, 8 часов до нанесения второго слоя. Полное высыхание - не менее 24 часа	
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	48	



Транспортировка и хранение в герметично хранение Транспортировка и хранение в герметично температуре от 0С до +40 С. Если на упако дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙК, транспортирование и хранение при темпе более одного месяца или до пяти циклов з оттаивания. После оттаивания при комнать краска сохраняет первоначальные свойст	овке имеется АЯ», допускается гратуре до -30 С не амораживания - ой температуре
---	---

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 ^	12,6 кг



Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Не допускается окраска наружных поверхностей в дождливую погоду, при повышенной влажности, по наледи, во время снегопада, по влажным поверхностям. В зимнее время покраску рекомендуется производить в солнечную погоду с нормальной влажностью воздуха. Температура при проведении работ не должна опускаться ниже -15 ОС. При этом рекомендуемая температура самой краски должна быть выше +10оС.
Предварительная подготовка	Окрашиваемые поверхности очистить от грязи, пыли, жировых загрязнений, высолов, строительного налета. Старое отслаивающееся покрытие и меловую побелку удалить. Основание должно быть сухим, чистым. Рекомендуется предварительное грунтование поверхности грунтовкой BRITE PROFESSIONAL фасадной всесезонной. Перед применением краску перемешать.
Окраска	Наносить валиком, краскораспылителем или кистью в 2 слоя.
Максимальная температура нанесения	40°C
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4