



- Выдерживает частую интенсивную уборку с применением растворов синтетических моющих средств
- Подходит для обоев под окраску
- Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое
- Экологически безопасна
- Рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях
- Без запаха.

О продукте

Профессиональная акриловая краска Brite Professional Full Control интерьерная моющаяся шелковистая предназначена для ответственных работ по отделке стен и потолков (по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям) в жилых и общественных помещениях зданий категорий А, Б, В с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки. Образует благородное покрытие с легким шелковистым блеском. Покрытие соответствует 1-му классу стойкости к влажному истиранию. Краска имеет 1-й класс по кроющей способности. Особенno удобна при нанесении на вертикальные поверхности, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Подходит для обоев под окраску. Краска обладает хорошей укрывистостью в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить расход материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность. Покрытие краски выдерживает частую интенсивную уборку с применением растворов синтетических моющих средств. Краска экологически безопасна и рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях.

Назначение	Предназначена для ответственных работ по отделке стен и потолков (по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям) в жилых и общественных помещениях зданий категорий А, Б, В с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки.
------------	--

Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода
Область применения	Интерьерная (для стен и потолков)
Объекты окраски	Стены, потолки.
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Влажная уборка	Да
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А, С
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-76044141-2006

Характеристики

Блеск	
Полуматовый	28 ед.
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 11 м ² /л
Сушка	
Полное высыхание (Часы)	24
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Полный набор свойств (Дни)	28
До степени 3 (Часы)	1
Комментарий	Высыхание при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа однослойное покрытие, 4 часа до нанесения второго слоя. Полное высыхание - 24 часа.
Стойость к мокрому истиранию	
Описание	Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Класс стойкости к мокрому истиранию	1

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°C	48
Транспортировка и хранение	Транспортировка и хранение в герметично закрытой таре при температуре от 0С до +30С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортирование и хранение при температуре до -30С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре краска сохраняет первоначальные свойства.

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	11,7 кг
Ведро	2,7 л	3,51 кг
Банка	0,9 л	1,17 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Наносить в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочно держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунт-концентратом BRITE Professional. Перед применением краску тщательно перемешать.
Окраска	Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C. Как правило, одного нанесенного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности. При необходимости (в случае высокой контрастности подложки) нанести второй слой, но не ранее, чем через 4 часа. При окрашивании обоев помещение проветривать только после полного высыхания краски. Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Максимальная температура нанесения	40°C
Эксплуатация поверхности	Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4