

## Лак BRITE PROFESSIONAL для тротуарной плитки и брусчатки



- » атмосферостойкий
- » для наружных и внутренних работ
- » универсальный
- » эластичный
- » образует грязе и водоотталкивающее покрытие
- » образует эффект «Мокрого камня»
- » быстро сохнет: 8 часов

### Краткая аннотация

<p><b>Фасовка</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- металлическая банка – 2,0 л</li> <li>- металлическое ведро — 5,0 л</li> </ul>	<p><b>Технические условия:</b> ТУ 20.30.12-418-49404743-2022</p>
<p><b>Назначение</b></p> <p>Лак для наружных и внутренних работ для защиты и декоративной отделки минеральных оснований (природного камня или искусственного на минеральной основе, брусчатки, кирпича, бетона, материалов на основе цемента, шифера, железобетона, каменных и кирпичных заборов, цоколей зданий, облицованных натуральным камнем или искусственным на минеральной основе), бесцветный, не изменяет натуральный цвет обрабатываемой поверхности. Создает покрытие с эффектом «Мокрого камня». Образует водо- и грязеотталкивающее покрытие с высокой износостойкостью. Создает атмосферостойкое покрытие, устойчивое к внешним факторам</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Устойчив к атмосферным воздействиям (осадки, солнечное излучение, перепады температур).</li> <li>- Образует водо- и грязеотталкивающее покрытие с высокой износостойкостью</li> <li>- Создает покрытие с эффектом «Мокрого камня».</li> </ul> <p><b>Расход на однослойное покрытие</b> в зависимости от впитывающей способности и подготовки основания – 1 литр до 15м<sup>2</sup> в один слой.</p>
<p><b>Применение</b></p> <p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от грязи, пыли, масляных и жировых загрязнений, высолов. Перед применением перемешать. Наносить кистью, валиком, краскораспылителем в 1-2 слоя при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности выше + 10<sup>0</sup>С. Второй слой наносить не ранее, чем через 1 час. Перед окрашиванием рекомендуется сделать пробный выкрас на небольшом участке. Лак готов к применению, разбавление не требуется. При необходимости разбавить ксилолом.</p>	<p><b>Высыхание при температуре (20±2)<sup>0</sup>С:</b> каждого слоя лака при температуре (20±2)<sup>0</sup>С и влажности не более 75% – 1 час. Окончательное время высыхания – 24 часа. При температуре ниже +10<sup>0</sup>С и повышенной влажности допускается увеличение времени высыхания.</p>
<p><b>Разрешительная документация:</b> Свидетельство о государственной регистрации Сертификат соответствия в области пожарной безопасности Паспорт безопасности</p>	
<b>Техническая информация</b>	
<p><b>Наименование показателя</b></p> <p>Цвет лака по йодометрической шкале, мг I<sub>2</sub>/100 см<sup>3</sup>, не темнее</p>	<p><b>Значение</b></p> <p>160</p>

Внешний вид покрытия	Ровное, гладкое, без посторонних включений, кратеров, морщин. Допускается наличие не более трех механических включений
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-4 при $t (20 \pm 0,5)^\circ\text{C}$ , с	110-250
Массовая доля нелетучих веществ, %	20-30
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не более	1
Эластичность пленки при изгибе, мм не более	2
Твердость пленки по ТМЛ (А), отн. ед, не менее	0,5
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ , ч, не менее	24
<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Меры предосторожности</b> Окрасочные работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. После окончания работ проветрить помещение в течение 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Беречь от огня!	<b>Гарантийный срок</b> 12 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары
<b>Транспортировать и хранить</b> в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Беречь от детей.	<b>Состав:</b> акриловый сополимер, растворители.
<b>Произведено по рецептуре и под контролем качества:</b> АО «Объединение «Ярославские краски» 150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17 телефон/факс: (4852) 74-89-80, 74-89-81 e-mail: <a href="mailto:kraski@yarkraski.ru">kraski@yarkraski.ru</a> , <a href="http://yarkraski.ru">yarkraski.ru</a>	