



- Выдерживает частую интенсивную уборку с применением растворов синтетических моющих средств
- Подходит для обоев под окраску
- Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое
- Экологически безопасна
- Рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях
- Без запаха.

## О продукте

Профессиональная акриловая краска Brite Professional Full Control интерьерная моющаяся шелковистая предназначена для ответственных работ по отделке стен и потолков (по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям) в жилых и общественных помещениях зданий категорий А,Б,В с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки. Образует благородное покрытие с легким шелковистым блеском. Покрытие соответствует 1-му классу стойкости к влажному истиранию. Краска имеет 1-й класс по кроющей способности. Особенно удобна при нанесении на вертикальные поверхности, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Подходит для обоев под окраску. Краска обладает хорошей укрывистостью в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить расход материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность. Покрытие краски выдерживает частую интенсивную уборку с применением растворов синтетических моющих средств. Краска экологически безопасна и рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях.

Назначение	Предназначена для ответственных работ по отделке стен и потолков (по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям) в жилых и общественных помещениях зданий категорий А,Б,В с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих частой влажной уборки.
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Объекты окраски	Стены, потолки.
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А,С
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, супербелый титановый пигмент, наполнитель, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-76044141-2006

## Характеристики

<b>Блеск</b>	
Полуматовый	28 ед.
<b>Расход</b>	
По ровной невпитывающей поверхности	до 14 м <sup>2</sup> /л
<b>Сушка</b>	
Полное высыхание (Часы)	24
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Полный набор свойств (Дни)	28
До степени 3 (Часы)	1
Комментарий	Высыхание при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа однослойное покрытие, 4 часа до нанесения второго слоя. Полное высыхание - 24 часа.
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	
Описание	Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Класс стойкости к мокрому истиранию	1

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	48
Транспортировка и хранение	Транспортировка и хранение в герметично закрытой таре при температуре от 0С до +30С. Если на упаковке имеется дополнительная этикетка «МОРОЗОСТОЙКАЯ», допускается транспортирование и хранение при температуре до -30С не более одного месяца или до пяти циклов замораживания - оттаивания. После оттаивания при комнатной температуре краска сохраняет первоначальные свойства.

### Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	11,7 кг
Ведро	2,7 л	3,51 кг
Банка	0,9 л	1,17 кг

## Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Наносить в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунто-концентратом BRITE Professional. Перед применением краску тщательно перемешать.
Окраска	Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C. Как правило, одного нанесенного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности. При необходимости (в случае высокой контрастности подложки) нанести второй слой, но не ранее, чем через 4 часа. При окрашивании обоев помещение проветривать только после полного высыхания краски. Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Максимальная температура нанесения	40°C
Эксплуатация поверхности	Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Меры предосторожности	Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4

**SKU**

УПН	Название
002239	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная моющаяся белая шелковистая база А, банка 0,9 л
002240	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная моющаяся белая шелковистая база А, ведро 2,7 л
002241	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная моющаяся белая шелковистая база А, ведро 9 л
002243	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная моющаяся шелковистая база С, ведро 2,7 л
002244	Краска BRITE PROFESSIONAL интерьерная моющаяся шелковистая база С, ведро 9 л