



- Предотвращение растрескивания покрытия и попадания влаги в структуру древесины
- Высокая стойкость к бытовым загрязнениям
- Высокая эластичность
- Разбавляется водой
- Быстрое высыхание покрытия – 3 часа Блеск – глянцевый
- 100% полиуретан.

О продукте

Для декоративной отделки и защиты паркетных и дощатых полов и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри жилых и общественных помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Лак не изменяет первоначальный цвет окрашиваемой древесины, не желтеет со временем. Покрытие лака благодаря применению инновационной технологии SILICON FLEXX TECHNOLOGY имеет высокую стойкость к истиранию, эластичен, за счет полиуретана особо стойкий к ударам и сколам, стойкий к кратковременному воздействию чая, кофе, алкоголя, бытовых нейтральных моющих средств, воды.

Назначение

Предназначен для декоративной отделки и защиты паркетных и дощатых полов и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри жилых и общественных помещений с повышенной эксплуатационной нагрузкой. Лак не изменяет первоначальный цвет окрашиваемой древесины, не желтеет со временем. Покрытие лака благодаря применению инновационной технологии SILICON FLEXX TECHNOLOGY имеет высокую стойкость к истиранию, эластичен, за счет полиуретана особо стойкий к ударам и сколам, стойкий к кратковременному воздействию чая, кофе, алкоголя, бытовых нейтральных моющих средств, воды.

Тип продукта

Водно-дисперсионный

Разбавитель	Не разбавлять
Область применения	Для внутренних работ
Объекты окраски	Деревянные поверхности
Тип поверхности	по дереву
Колеровка	Нет
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	100% полиуретан, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-76044141-2006

Характеристики

Блеск	
Глянцевый	67%
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 12 м ² /л
Сушка	
До нанесения след. слоя (Часы)	3
Полный набор свойств (Дни)	14
До степени 3 (Часы)	1
Полное высыхание (Часы)	24
Комментарий	Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°C и относительной влажности воздуха (65±5)% - 2-3 часа, последующий слой наносить не ранее, чем через 3 часа после высыхания предыдущего. Через 24 часа по покрытию можно ходить в мягкой обуви. В течении первой недели после лакировки не размещать на полу тяжелые и замедляющие высыхание предметы, ковры. Окончательную устойчивость к эксплуатации и легкой влажной уборке покрытие достигает через 14 суток
Стойкость к мокрому истиранию	
Стойкость к мокрому истиранию	Влажная уборка
Циклы	0

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С	8
Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления при температуре от +5°С до +35°С. Беречь от мороза!

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	2,5 л	2,5 кг
Банка	0,8 л	0,8 кг

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Шпатель
Условия при окраске	Рекомендуемая влажность воздуха в помещении - 50-70 %, температура воздуха и поверхности 15 - 22°C. Не наносить при температуре ниже +15C.
Предварительная подготовка	Поверхность тщательно очистить от грязи, пыли, жировых и других загрязнений, старые покрытия удалить полностью. Ранее окрашенную водными лаками поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового состояния или отциклевать, пыль удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой (влажность древесины не более 20%), чистой, прочной. Перед применением лак тщательно перемешать, разбавлять не рекомендуется. Для проверки правильности выбора лака для конкретной поверхности рекомендуется сделать пробную лакировку на небольшом участке.
Окраска	Наносить специальными кистью, шпателем или валиком для водных лаков тонким равномерным слоем по направлению ворса древесины спокойными движениями в 3 слоя. Во время окрасочных работ лак периодически перемешивать. Для получения идеального результата, после высыхания первого слоя лака, поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли.
Максимальная температура нанесения	40°C
Эксплуатация поверхности	Окончательную устойчивость к эксплуатации и легкой влажной уборке покрытие достигает через 14 суток

Меры предосторожности	Беречь от детей! Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении, избегая сквозняков и попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность, применяя средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза - промыть водой. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Лак пожаровзрывобезопасен.
Класс опасности	3