



- Краска имеет 1-й класс по кроющей способности
- Обладает хорошей укрывистостью в мокром и сухом слое
- Подходит для обоев под окраску
- Экологически безопасна
- Рекомендована для окраски помещений в лечебно-профилактических, детских и учебных учреждениях.

О продукте

Профессиональная акриловая краска Brite Professional для стен потолков образует супербелое матовое покрытие, устойчивое к сухой и легкой влажной уборке. Краска имеет 1-й класс по кроющей способности при расходе 7-11 м²/л (в зависимости от контрастности подложки) и 2-й класс по стойкости к влажному истиранию по стандарту DIN EN 13300. Удобна при нанесении, не брызгает с малярного инструмента, легко и ровно наносится, имеет хороший розлив. Подходит для обоев под окраску. Краска обладает хорошей укрывистостью в мокром слое, что позволяет до момента высыхания оценить расход материала и оптимальное количество наносимой краски на окрашиваемую поверхность. Краска экологически безопасна.

Назначение	Предназначена для ответственных работ по отделке поверхностей (по гипсокартонным, кирпичным, бетонным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям) в сухих помещениях зданий категорий А,Б,В с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Образует супербелое матовое покрытие, устойчивое к сухой и легкой влажной уборке.
Тип продукта	Водно-дисперсионный
Разбавитель	Вода
Область применения	Интерьерная (для стен и потолков)

Объекты окраски	Стены, потолки.
Тип поверхности	по бетону, по ДВП, ДСП, по минеральным поверхностям, гипсокартону
Влажная уборка	Да
Базовый материал	Да
Колеровка	Машинная, База А,С
Рекомендована для детских, лечебных, спортивных учреждений	Да
Гарантийный срок хранения	36 месяцев
Состав	Акриловая дисперсия, супербелый титановый, наполнитель, целевые добавки, вода.
Нормативный документ	ТУ 2316-001-49417770-2006

Характеристики

Блеск	
Матовый	4 ед.
Расход	
По ровной невпитывающей поверхности	до 11 м ² /л
Сушка	
До степени 3 (Часы)	1
Полный набор свойств (Дни)	28
До нанесения след. слоя (Часы)	4
Комментарий	Время высыхания при температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха 65%: 1-2 часа однослойное покрытие, 4 часа до нанесения второго слоя. При более низкой температуре и более высокой влажности время высыхания увеличивается.
Стойкость к мокрому истиранию	
Описание	Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток
Класс стойкости к мокрому истиранию	2

Транспортировка и хранение	Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5оС, вдали от приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, в местах, недоступных для детей. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания оттаивания до -30оС при транспортировании. В случае замерзания краску размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагрева. После оттаивания краска сохраняет первоначальные свойства.
----------------------------	--

Фасовки

Вид тары	Фасовка	Вес
Ведро	9 л	-
Ведро	2,7 л	-
Банка	0,9 л	-

Инструкция по применению

Способ нанесения	Кисть, Валик, Краскопульт
Условия при окраске	Наносить в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C.
Предварительная подготовка	Новые поверхности очистить от грязи и пыли, ранее окрашенные – от непрочного держащегося старого покрытия. От мела и известковой краски поверхность очистить полностью. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Пылящие и мелящие поверхности предварительно обработать грунт-концентратом Brite Professional 1:3. Перед применением краску тщательно перемешать.
Окраска	Наносить валиком, кистью, краскораспылителем в 1 слой при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности выше 5°C. Как правило, одного нанесенного слоя краски достаточно для укрытия подготовленной поверхности. При необходимости (в случае высокой контрастности подложки) нанести второй слой, но не ранее, чем через 4 часа. При окрашивании обоев помещение проветривать только после полного высыхания краски. Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Максимальная температура нанесения	40°C
Эксплуатация поверхности	Покрытие достигает необходимой стойкости к мытью через 28 суток.
Меры предосторожности	Окрасочные работы проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить помещение. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. Краска пожаровзрывобезопасна
Класс опасности	4